



**PASTA ABLACYJNA DO OGNIOSCHRONNEGO ZABEZPIECZANIA:
RUR W IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ, KOMBINOWANYCH PRZEJŚĆ RUR I KABLI, DYLATACJI I SZCZELIN**

Więcej informacji na temat wyrobu można znaleźć pod adresem:
<https://www.carbolinepolska.pl/flame-cabel-pasta-a>

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE PRODUKT	
Europejska Aprobata Techniczna: Certyfikat	ETA-16/0732 ETA-15/0853
Stałości Właściwości Użytkowych:	1488-CPR-0538/W
Atesty	LEED, BREEAM, AgBB
Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych:	DoP FCPA-006-1-2023-06-02 DoP FCPA-005-1-2023-06-02

DANE TECHNICZNE PRODUKTU	
Klasa odporności ogniowej:	do EI 120
Reakcja na ogień:	Bfl-s1; B-s2,d0
Kolor:	kremowo-biały
Gęstość:	1,36 ± 5% g/cm³
Klasa środowiska:	Z1, Z2
Zakres temperatury przechowywania:	od +5°C do +30°C
Okres trwałości do aplikacji:	10 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku
Teoretyczna ilość potrzebnej masy (kg/m²) do otrzymania powłoki grubości 1 mm:	1,93 kg/m²
Indeks tlenowy:	≥45
Opakowanie handlowe:	wiadro 10 kg kartusz 310 ml



OPIS TECHNICZNY:

Flame Cabel Pasta A jest jednoskładnikową pastą ablacyjną, będącą wodną dyspersją żywicy syntetycznej oraz pigmentów. Pasta jest produkowana w postaci gęstej masy koloru biało-kremowego o dużej gęstości. Jest przystosowana do aplikacji szpachelką lub po jej niewielkim rozcieńczeniu wodą można ją aplikować hydrodynamicznie jak powłokę malarską. Powłoka Flame Cabel Pasta A jest całkowicie niepalna. Może być konfekcjonowana w różne pojemniki od kartuszy 330 ml do wiader 10 kg. W celu zmiany koloru Pasta A może być malowana nawierzchniowo powłokami dekoracyjnymi farbami wodnymi. Przed nałożeniem Flame Cabel Pasta A zabezpieczane powierzchnie należy odkurzyć i odtłuścić i lekko zwilżyć wodą.

PRZEZNACZENIE:

Pasta ablacyjna Flame Cabel Pasta A jest przeznaczona do wykonywania uszczelnień przejść instalacyjnych określonych rodzajów rur palnych i metalowych oraz kabli jest przeznaczona jest do ochrony przeciwpożarowej, wełny mineralnej stosowanej jako otulina izolacyjna, płyt z wełny w przejściach kombinowanych, wypełnienie szczelin i luk dylatacyjnych w ścianach i stropach ogniowych, zabezpieczenie ognioschronne płyt gipsowo kartonowych lub wypełnienie między nimi. Posiada dobrą przyczepność do różnych podłoży w tym ceramicznych, gipsowych, wełny mineralnej, metali. Powłoka Flame Cabel Pasta A odznacza się bardzo dobrymi właściwościami i endotermicznymi silnie schładza powierzchnie podczas jej nagrzewania płomieniem a w warunkach pożaru blokuje jego rozprzestrzenianie się. Przepusty zabezpieczone Pastą A są klasyfikowane w klasie EI.

APLIKACJA

Metody aplikacji: szpachelka, pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny. Przed pokryciem podłoże oczyścić, ewentualnie odtłuścić. Przyległe powierzchnie osłonić taśmą, aby zapewnić równe nałożenie masy. Wyrób przed użyciem dobrze wymieszać, temperatura otoczenia w trakcie aplikacji powinna wynosić co najmniej + 5°C. Wyrób gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania. W razie potrzeby dopuszczalne rozcieńczanie ciepłą wodą nie więcej niż do 10%. Narzędzia po użyciu oczyścić wodą. Czas schnięcia powierzchniowego 14 h ± 10% (przy temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%). Zużycie masy może być trudne do określenia, gdyż stanowi materiał pomocniczy do uszczelniania szczelin, łączenia kawałków wełny, wyrównywania powierzchni, jego zużycie należy określić praktycznie.

APLIKACJA RĘCZNA: przy pomocy szpательki lub innego narzędzia do aplikacji tynków. Pasta jest gotowa do aplikacji- nie powinno się dodawać wody w celu jej rozrzedzenia

APLIKACJA NATRYSKOWA: za pomocą natrysku bezpowietrznego (airless spray). W przypadku malowania natryskiem bezpowietrznym należy dodać do pasty 10% wody (tzn. 1 litr wody na 10 kg pasty). Po dodaniu wody pastę należy mieszać mieszadłem mechanicznym przez 3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

STANDARDOWE WYMAGANIA SPRZĘTOWE DO APLIKACJI NATRYSK BEZPOWIERZNY: pompa pneumatyczna o wydajności 24 l/min; przełożenie 68:1; ciśnienie robocze sprężonego powietrza 7 bar; dysza 421; węże 3/8" i 1/4".

UWAGA: Z pistoletu malarskiego należy usunąć filtr. W przypadku posiadania innego sprzętu należy zwracać uwagę na przełożenie oraz ciśnienie robocze, przy większych wydajnościach można stosować dysze o większej średnicy. Nie należy dodawać więcej wody jak 10 % masowo.

INSTRUKCJA APLIKACJI FLAME CABEL PASTA A NA RURY METALOWE W IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ


Wypełnij szczelnie przestrzeń pomiędzy izolacją rury a przegrodą. Stosuj wełnę mineralną o gęstości min. 60 kg/m³



Za pomocą szpachelki nanieś pastę ogniochronną Flame Cabel Pasta A na przegrodę tak, aby powstał pierścień o szerokości min. 50 mm i grubości min. 0,6 mm



Nanieś pastę ogniochronną Flame Cabel Pasta A na otulinę rury tak, aby powstał pierścień o szerokości min. 50 mm i grubości min. 0,6 mm



Zabezpieczenie należy wykonać po obu stronach przegrody



Oznakuj wykonane przejście załączoną metryczką, zaznacz na niej Flame Cabel Pasta A, wpisz datę i nazwę wykonawcy

INSTRUKCJA APLIKACJI FLAME CABEL PASTA A NA DYLATACJE



szczelinę należy wypełnić szczelnie wełną mineralną o gęstości minimalnej 80 kg/m³ (grubość wełny powinna być równa grubości stropu)



Na umieszczone w szczelinie płyty z wełny mineralnej nanieś za pomocą szpachelki pastę ogniochronną Flame Cabel Pasta A (grubość warstwy podana na rysunku technicznym powyżej)



Widok prawidłowo naniesionej pasty ogniochronnej Flame Cabel Pasta A



Widok prawidłowo zabezpieczonej dyktacji w stropie

Więcej informacji dotyczących zastosowań i instrukcji aplikacji można znaleźć pod adresem:

<https://www.carbolinepolska.pl/flame-cabel-pasta-a>

Zalecenia BHP:

Wyrób przeznaczony jest do stosowania przez profesjonalne firmy w warunkach przemysłowych. Prace związane z aplikacją produktu powinny być wykonywane zgodnie zobowiązującymi przepisami BHP i ochrony środowiska. Przed rozpoczęciem prac wyrobem zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Produktu.

Wersja 03.2022 zastępuje 04.2021

Powyższe informacje oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Podajemy je w dobrej wierze. Z uwagi jednak na różnorodność metod i warunków aplikacji należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach. Wyklucza się więc odpowiedzialność i zobowiązania producenta poza warunki sformułowane w obowiązującej normie.